

**ГОСТ 5632-72:**

**к ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.1. Таблица 1. Примечание 23	23. Не допускаются с 01.01.91 к применению во вновь создаваемой и модернизируемой технике стали и сплавы марок 16Х11Н2В2МФ, 03Х16Н15М3Б, 06Х18Н11, 03Х18Н12, ХН65МВ, ХН60Ю.	—

(ИУС № 3 2007 г.)

Группа В30

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****СТАЛИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫЕ И  
СПЛАВЫ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ,  
ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ****Марки****ГОСТ  
5632—72**High-alloy steels and corrosion-proof, heat-resisting  
and heat treated alloys. Grades

МКС 77.080.20

ОКП 08 7000

Дата введения 01.01.75

Настоящий стандарт распространяется на деформируемые стали и сплавы на железоникелевой и никелевых основах, предназначенные для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах.

К высоколегированным сталям условно отнесены сплавы, массовая доля железа в которых более 45 %, а суммарная массовая доля легирующих элементов не менее 10 %, считая по верхнему пределу, при массовой доле одного из элементов не менее 8 % по нижнему пределу.

К сплавам на железоникелевой основе отнесены сплавы, основная структура которых является твердым раствором хрома и других легирующих элементов в железоникелевой основе (сумма никеля и железа более 65 % при приблизительном отношении никеля к железу 1:1,5).

К сплавам на никелевой основе отнесены сплавы, основная структура которых является твердым раствором хрома и других легирующих элементов в никелевой основе (содержания никеля не менее 50 %).

Стандарт разработан с учетом требований международных стандартов ИСО 683-13, ИСО 683-15, ИСО 683-16, ИСО 4955.

**1. КЛАССИФИКАЦИЯ**

1.1. В зависимости от основных свойств стали и сплавы подразделяют на группы:

I — коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против электрохимической и химической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой), межкристаллитной коррозии, коррозии под напряжением и др.;

II — жаростойкие (окалиностойкие) стали и сплавы, обладающие стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 550 °C, работающие в ненагруженном или слабонагруженном состоянии;

III — жаропрочные стали и сплавы, способные работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течение определенного времени и обладающие при этом достаточной стойкостью.

1.2. В зависимости от структуры стали подразделяют на классы:

мартенситный — стали с основной структурой мартенсита;

мартенситно-ферритный — стали, содержащие в структуре кроме мартенсита, не менее 10 % феррита;

ферритный — стали, имеющие структуру феррита (без  $\alpha$   $\rightarrow$   $\gamma$  превращений);

аустенито-мартенситный — стали, имеющие структуру аустенита и мартенсита, количество которых можно изменять в широких пределах;

аустенито-ферритный — стали, имеющие структуру аустенита и феррита (феррит более 10 %);

аустенитный — стали, имеющие структуру аустенита.

---

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

**С. 2 ГОСТ 5632—72**

Подразделение сталей на классы по структурным признакам является условным и произведено в зависимости от основной структуры, полученной при охлаждении сталей на воздухе после высокотемпературного нагрева. Поэтому структурные отклонения причиной забракования стали служить не могут.

1.3. В зависимости от химического состава сплавы подразделяют на классы по основному составляющему элементу:

- сплавы на железоникелевой основе;
- сплавы на никелевой основе.

**2. МАРКИ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ**

2.1. Марки и химический состав сталей и сплавов должны соответствовать указанным в табл. 1. Состав сталей и сплавов при применении специальных методов выплавки и переплава должен соответствовать нормам табл. 1, если иная массовая доля элементов не оговорена в стандартах или технических условиях на металлопродукцию. Наименования специальных методов выплавки и переплава приведены в примечании 7 табл. 1.

Массовая доля серы в сталях, полученных методом электрошлакового переплава, не должна превышать 0,015 %, за исключением сталей марок 10Х11Н23Т3МР (ЭП33), 03Х16Н15М3 (ЭИ844), 03Х16Н15М3Б (ЭИ844Б), массовая доля серы в которых не должна превышать норм, указанных в табл. 1 или установленных по соглашению сторон.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5, Поправка).**

2.2. В готовой продукции допускаются отклонения по химическому составу от норм, указанных в табл. 1.

Предельные отклонения не должны превышать указанные в табл. 2, если иные отклонения, в том числе и по элементам, не указанным в табл. 2, не оговорены в стандартах или технических условиях на готовую продукцию.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

2.3. В сталях и сплавах, не легированных титаном, допускается титан в количестве не более 0,2 %, в сталях марок 03Х18Н11, 03Х17Н14М3 — не более 0,05 %, а в сталях марок 12Х18Н9, 08Х18Н10, 17Х18Н9 — не более 0,5 %, если иная массовая доля титана не оговорена в стандартах или технических условиях на отдельные виды стали и сплавов.

По согласованию изготовителя с потребителем в сталях марок 03Х23Н6, 03Х22Н6М2, 09Х15Н8Ю1, 07Х16Н6, 08Х17Н5М3 массовая доля титана не должна превышать 0,05 %.

2.4. В сталях, не легированных медью, ограничивается остаточная массовая доля меди — не более 0,30 %.

По согласованию изготовителя с потребителем в стали марок 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9 допускается присутствие остаточной меди не более 0,40 %.

Для стали марки 10Х14АГ15 остаточная массовая доля меди не должна превышать 0,6 %.

2.5. В хромистых сталях с массовой долей хрома до 20 %, не легированных никелем, допускается остаточный никель до 0,6 %, с массовой долей хрома более 20 % — до 1 %, а в хромомарганцевых austenитных сталях — до 2 %.

2.6. В хромоникелевых и хромистых сталях, не легированных вольфрамом и ванадием, допускается присутствие остаточного вольфрама и ванадия не более чем 0,2 % каждого. В стали марок 05Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 17Х18Н9, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т массовая доля остаточного молибдена не должна превышать 0,5 %; для предприятий авиационной промышленности в стали марок 05Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т массовая доля остаточного молибдена не должна превышать 0,3 %. В остальных сталях, не легированных молибденом, массовая доля остаточного молибдена не должна превышать 0,3 %.

По требованию потребителя стали марок 05Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т изготавливаются с остаточным молибденом не более 0,3 %, стали марок 05Х18Н10Т, 03Х18Н11, 03Х23Н6, 08Х18Н12Б, 08Х18Н12Т, 08Х18Н10Т — не более 0,1 %.

**(Поправка).**

**ГОСТ 5632—72 С. 3**

2.6.1. В сплавах на никелевой и железоникелевой основах, не легированных титаном, алюминием, ниобием, ванадием, молибденом, вольфрамом, кобальтом, медью, массовая доля перечисленных остаточных элементов не должна превышать норм, указанных в табл. 3.

2.3—2.6.1. (Измененная редакция, Изм. № 5).

2.6.2. (Исключен, Изм. № 5).

2.7. В сталях и сплавах, легированных вольфрамом, допускается массовая доля остаточного молибдена до 0,3 %. По соглашению сторон допускается более высокая массовая доля молибдена при условии соответственного снижения вольфрама из расчета замены его молибденом в соотношении 2:1. В сплаве XH60BT (ЭИ868) допускается остаточная массовая доля молибдена не более 1,5 %. В сплаве XH38BT допускается остаточная массовая доля молибдена не более 0,8 %.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

**С. 4 ГОСТ 5632—72**

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Массовая доля						
	Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Алюминий

**СТАЛИ**

**1. Стали мартенситного класса**

1—5	40Х9С2	4Х9С2	0,35—0,45	2,0—3,0	Не более 0,8	8,0—10,0	—	—	—
1—6	40Х10С2М	4Х10С2М, ЭИ107	0,35—0,45	1,9—2,6	Не более 0,8	9,0—10,5	—	—	—
1—7	15Х11МФ	1Х11МФ	0,12—0,19	Не более 0,5	Не более 0,7	10,0—11,5	—	—	—
1—8	18Х11МНФБ	2Х11МФБН, ЭП291	0,15—0,21	Не более 0,6	0,6—1,0	10,0—11,5	0,5—1,0	—	—
1—9	20Х12ВНМФ	2Х12ВНМФ, ЭП428	0,17—0,23	Не более 0,6	0,5—0,9	10,5—12,5	0,5—0,9	—	—
1—10	11Х11Н2В2МФ	Х12Н2ВМФ, ЭИ962	0,09—0,13	Не более 0,6	Не более 0,6	10,5—12,0	1,5—1,8	—	—
1—11	16Х11Н2В2МФ	2Х12Н2ВМФ, ЭИ962А	0,14—0,18	Не более 0,6	Не более 0,6	10,5—12,0	1,4—1,8	—	—
1—12	20Х13	2Х13	0,16—0,25	Не более 0,8	Не более 0,8	12,0—14,0	—	—	—
1—13	30Х13	3Х13	0,26—0,35	Не более 0,8	Не более 0,8	12,0—14,0	—	—	—
1—14	40Х13	4Х13	0,36—0,45	Не более 0,8	Не более 0,8	12,0—14,0	—	—	—
1—15	30Х13Н7С2	3Х13Н7С2, ЭИ72	0,25—0,34	2,0—3,0	Не более 0,8	12,0—14,0	6,0—7,5	—	—
1—16	13Х14Н3В2ФР	Х14НВФР, ЭИ736	0,10—0,16	Не более 0,6	Не более 0,6	13,0—15,0	2,8—3,4	Не более 0,05	—
1—17	25Х13Н2	2Х14Н2, ЭИ474	0,2—0,3	Не более 0,5	0,8—1,2	12,0—14,0	1,5—2,0	—	—
1—18	20Х17Н2	2Х17Н2	0,17—0,25	Не более 0,8	Не более 0,8	16,0—18,0	1,5—2,5	—	—
1—19	95Х18	9Х18, ЭИ229	0,9—1,0	Не более 0,8	Не более 0,8	17,0—19,0	—	—	—
1—20	09Х16Н4Б	ЭП56	0,08—0,12	Не более 0,6	Не более 0,5	15,0—16,5	4,0—4,5	—	—
1—21	13Х11Н2В2МФ	1Х12Н2ВМФ, ЭИ961	0,10—0,16	Не более 0,6	Не более 0,6	10,5—12,0	1,50—1,80	—	—
1—22	07Х16Н4Б	—	0,05—0,10	Не более 0,6	0,2—0,5	15,0—16,5	3,5—4,5	—	—
1—23	65Х13	—	0,60—0,70	0,2—0,5	0,25—0,80	12,0—14,0	Не более 0,5	—	—

**2. Стали мартенсито-ферритного**

2—2	15Х12ВНМФ	1Х12ВНМФ, ЭИ802	0,12—0,18	Не более 0,4	0,5—0,9	11,0—13,0	0,4—0,8	—	—
2—3	18Х12ВМБФР	2Х12ВМБФР, ЭИ993	0,15—0,22	Не более 0,5	Не более 0,5	11,0—13,0	—	—	—
2—4	12Х13	1Х13	0,09—0,15	Не более 0,8	Не более 0,8	12,0—14,0	—	—	—
2—5	14Х17Н2	1Х17Н2, ЭИ268	0,11—0,17	Не более 0,8	Не более 0,8	16,0—18,0	1,5—2,5	—	—

## ГОСТ 5632—72 С. 5

Таблица 1

Элементов, %								Группа		
Вольфрам	Молибден	Ниобий	Ванадий	Железо	Сера	Фосфор	Прочие эле- менты	I корро- зионно- стойкая	II жаро- стойкая	III жаро- прочная
					Не более	—				

—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	—	++	+
—	0,7—0,9	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	—	++	+
—	0,6—0,8	—	0,25—0,40	Оsn.	0,025	0,030	—	—	—	+
—	0,8—1,1	0,20—0,45	0,20—0,40	Оsn.	0,025	0,030	—	—	—	+
0,7—1,1	0,5—0,7	—	0,15—0,30	Оsn.	0,025	0,030	—	—	—	+
1,6—2,0	0,35—0,50	—	0,18—0,30	Оsn.	0,025	0,030	—	—	—	+
1,6—2,0	0,35—0,50	—	0,18—0,30	Оsn.	0,025	0,030	—	—	—	+
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	++	—	+
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	+	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	+	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	—	+	—
1,6—2,2	—	—	0,18—0,28	Оsn.	0,025	0,030	Бор не более 0,004	—	—	+
—	—	—	—	Оsn.	0,15— 0,25	0,08— 0,15	—	+	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	+	—	—
—	—	0,05—0,15	—	Оsn.	0,015	0,030	—	++	—	—
1,60—2,00	0,35—0,50	—	0,18—0,30	Оsn.	0,025	0,030	—	—	—	+
—	—	0,20—0,40	—	Оsn.	0,020	0,025	—	++	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	++	—	—

Класса										
0,7—1,1	0,5—0,7	—	0,15—0,30	Оsn.	0,025	0,030	—	—	—	+
0,4—0,7	0,4—0,6	0,2—0,4	0,15—0,30	Оsn.	0,025	0,030	Бор не более 0,003	—	—	+
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	++	+	+
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	++	—	+

**С. 6 ГОСТ 5632-72**

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Массовая доля							
	Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Алюминий	Молибден
<b>3. Стали ферритного</b>										
3-1	10Х13СЮ	1Х12СЮ, ЭИ404	0,07—0,12 0,8	1,2—2,0 0,8	Не более 0,12 0,8	12,0—14,0 12,0—14,0	—	—	1,0— 1,8	
3-2	08Х13	0Х13, ЭИ496	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 0,8	12,0—14,0	—	—	—	
3-3	12Х17	Х17	Не более 0,12	Не более 0,8	Не более 0,8	16,0—18,0	—	—	—	
3-4	08Х17Т	0Х17Т, ЭИ645	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 0,8	16,0—18,0	—	5 · С —0,80	—	
3-5	15Х18СЮ	Х18СЮ, ЭИ484	Не более 0,15	1,0—1,5 0,8	Не более 0,8	17,0—20,0	—	—	0,7— 1,2	
3-6	15Х25Т	Х25Т, ЭИ439	Не более 0,15	Не более 1,0	Не более 0,8	24,0—27,0	—	5 · С —0,90	—	
3-7	15Х28	Х28, ЭИ349	Не более 0,15	Не более 1,0	Не более 0,8	27,0—30,0	—	—	—	
3-8	08Х18Т1	0Х18Т1	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 0,7	17,0—19,0	—	0,6— 1,0	—	
3-9	08Х18Тч	ДИ-77	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 0,8	17,0—19,0	—	5 · С —0,60	—	Не более 0,1
<b>4. Стали аустенито-маргансевитного</b>										
4-1	20Х13Н4Г9	2Х13Н4Г9, ЭИ100	0,15—0,30 0,8	Не более 0,8	8,0—10,0	12,0—14,0	3,7—4,7	—	—	
4-2	09Х15Н8Ю1	Х15Н9Ю, ЭИ904	Не более 0,09	Не более 0,8	Не более 0,8	14,0—16,0	7,0—9,4	—	0,7— 1,3	
4-3	07Х16Н6	Х16Н6, ЭП288	0,05—0,09	Не более 0,8	Не более 0,8	15,5—17,5	5,0—8,0	—	0,5— 0,8	
4-4	09Х17Н7Ю	0Х17Н7Ю	Не более 0,09	Не более 0,8	Не более 0,8	16,0—17,5	7,0—8,0	—	—	
4-5	09Х17Н7Ю1	0Х17Н7Ю1	Не более 0,09	Не более 0,8	Не более 0,8	16,5—18,0	6,5—7,5	—	0,7— 1,1	
4-6	08Х17Н5М3	Х17Н5М3, ЭИ925	0,06—0,10	Не более 0,8	Не более 0,8	16,0—17,5	4,5—5,5	—	—	
4-7	08Х17Н6Т	ДИ-21	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 0,8	16,5—18,0	5,5—6,5	0,15— 0,35	—	
<b>5. Стали аустенито-ферритного</b>										
5-1	08Х20Н14С2	0Х20Н14С2, ЭИ732	Не более 0,08	2,0—3,0 1,5	Не более 1,5	19,0—22,0	12,0—15,0	—	—	
5-2	20Х20Н14С2	Х20Н14С2, ЭИ211	Не более 0,20	2,0—3,0 1,5	Не более 1,5	19,0—22,0	12,0—15,0	—	—	
5-3	08Х22Н6Т	0Х22Н5Т, ЭП53	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 0,8	21,0—23,0	5,3—6,3 0,65	5 · С— 0,25	—	
5-4	12Х21Н5Т	1Х21Н5Т, ЭИ811	0,09—0,14	Не более 0,8	Не более 0,8	20,0—22,0	4,8—5,8 0,50	— 0,08	—	

## ГОСТ 5632—72 С. 7

Продолжение табл. 1

Элементов, %								Группа			
Вольфрам	Молибден	Ниобий	Ванадий	Железо	Сера	Фосфор	Прочие эле- менты	I корро- зийно- стойкая	II жаро- стойкая	III жаро- прочная	
					Не более						
<b>класса</b>											
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	—	+	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,030	—	+	—	+
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	++	+	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	++	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	—	+	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	++	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	++	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	++	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	Церий не бо- лее 0,1 (расч.). Каль- ций не более 0,05 (расч.)	+	—	—
<b>класса</b>											
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,050	—	+	—	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,030	—	+	—	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	—	—
—	3,0—3,5	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	Бор не более 0,003	+	—	—
<b>класса</b>											
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	—	+	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	—	+	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	—	—

**С. 8 ГОСТ 5632—72**

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Массовая доля							
	Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Алюминий	Молибден
5—5	08Х21Н6М2Т	0Х21Н6М2Т, ЭП54	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 0,8	20,0—22,0	5,5—6,5	0,20— 0,40	—	—
5—6	20Х23Н13	Х23Н13, ЭИ319	Не более 0,20	Не более 1,0	Не более 2,0	22,0—25,0	12,0—15,0	—	—	—
5—7	08Х18Г8Н2Т	0Х18Г8Н2Т, КО-3	Не более 0,08	Не более 0,8	7,0—9,0	17,0—19,0	1,8—2,8	0,20— 0,50	—	—
5—8	15Х18Н12С4ТЮ	ЭИ654	0,12—0,17	3,8—4,5	0,5—1,0	17,0—19,0	11,0—13,0	0,4— 0,7	0,13— 0,35	—
5—9	03Х23Н6	—	Не более 0,030	Не более 0,4	1,0—2,0	22,0—24,0	5,3—6,3	—	—	—
5—10	03Х22Н6М2	—	Не более 0,030	Не более 0,4	1,0—2,0	21,0—23,0	5,5—6,5	—	—	—
<b>6. Стали аустенитного</b>										
6—1	08Х10Н20Т2	0Х10Н20Т2	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 2,0	10,0—12,0	18,0—20,0	1,5— 2,5	Не более 1,0	—
6—2	10Х11Н20Т3Р	Х12Н20Т3Р, ЭИ696	Не более 0,10	Не более 1,0	Не более 1,0	10,0—12,5	18,0—21,0	2,6— 3,2	Не более 0,8	—
6—3	10Х11Н23Т3МР	Х12Н22Т3МР, ЭП33	Не более 0,10	Не более 0,6	Не более 0,6	10,0—12,5	21,0—25,0	2,6— 3,2	Не более 0,8	—
6—4	37Х12Н8Г8МФБ	4Х12Н8Г8МФБ, ЭИ481	0,34—0,40	0,3—0,8	7,5—9,5	11,5—13,5	7,0—9,0	—	—	—
6—6	10Х14Г14Н4Т	Х14Г14Н3Т, ЭИ711	Не более 0,10	Не более 0,8	13,0—15,0	13,0—15,0	2,8—4,5	5·(С— 0,02)— 0,6	—	—
6—7	10Х14АГ15	Х14АГ15, ДИ-13	Не более 0,10	Не более 0,8	14,5—16,5	13,0—15,0	—	—	—	—
6—8	45Х14Н14В2М	4Х14Н14В2М, ЭИ69	0,40—0,50	Не более 0,8	Не более 0,7	13,0—15,0	13,0—15,0	—	—	—
6—10	09Х14Н19В2БР	Х14Н18В2БР, ЭИ695Р	0,07—0,12	Не более 0,6	Не более 2,0	13,0—15,0	18,0—20,0	—	—	—
6—11	09Х14Н19В2БР1	Х14Н18В2БР1, ЭИ726	0,07—0,12	Не более 0,6	Не более 2,0	13,0—15,0	18,0—20,0	—	—	—
6—12	40Х15Н7Г7Ф2МС	4Х15Н7Г7Ф2МС, ЭИ388	0,38—0,47	0,9—1,4	6,0—8,0	14,0—16,0	6,0—8,0	—	—	—
6—13	08Х16Н13М2Б	Х16Н13М2Б, ЭИ680	0,06—0,12	Не более 0,8	Не более 1,0	15,0—17,0	12,5—14,5	—	—	—
6—14	08Х15Н24В4ТР	Х15Н24В4Т, ЭП164	Не более 0,08	Не более 0,6	0,5—1,0	14,0—16,0	22,0—25,0	1,4— 1,8	—	—

## ГОСТ 5632—72 С. 9

Продолжение табл. 1

Элементов, %							Группа			
Вольфрам	Молибден	Никобий	Ванадий	Железо	Сера	Фосфор	Прочие элементы	I коррозионно-стойкая	II жаростойкая	III жаропрочная
					Не более					
—	1,8—2,5	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	—	+	—
—	—	—	—	Оsn.	0,025	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,030	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	++	—	—
—	1,8—2,5	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	++	—	—
<b>класса</b>										
—	—	—	—	Оsn.	0,030	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	Бор 0,008—0,02	—	—	+
—	1,0—1,6	—	—	Оsn.	0,010	0,025	Бор не более 0,02	—	—	+
—	1,1—1,4	0,25—0,45	1,3—1,6	Оsn.	0,030	0,035	—	—	—	+
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Оsn.	0,030	0,045	Азот 0,15—0,25	+	—	—
2,0—2,8	0,25—0,40	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	—	—	+
2,0—2,8	—	0,9—1,3	—	Оsn.	0,020	0,035	Бор не более 0,05; церий не более 0,02	—	—	+
2,0—2,8	—	0,9—1,3	—	Оsn.	0,020	0,035	Бор не более 0,03; церий не более 0,02	—	—	+
—	0,65—0,95	—	1,5—1,9	Оsn.	0,020	0,035	—	—	—	+
—	2,0—2,5	0,9—1,3	—	Оsn.	0,020	0,035	—	—	—	+
4,0—5,0	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	Бор не более 0,005; церий не более 0,03	—	—	+

## С. 10 ГОСТ 5632-72

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Массовая доля							
	Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Алюминий	Молибден
6-16	03Х16Н15М3Б	00Х16Н15М3Б, ЭИ844Б	Не более 0,03	Не более 0,6	Не более 0,8	15,0-17,0	14,0-16,0	-	-	
6-17	09Х16Н15М3Б	Х16Н15М3Б, ЭИ847	Не более 0,09	Не более 0,8	Не более 0,8	15,0-17,0	14,0-16,0	-	-	
6-19	12Х17Г9АН4	Х17Г9АН4, ЭИ878	Не более 0,12	Не более 0,8	8,0-10,5	16,0-18,0	3,5-4,5	-	-	
6-20	03Х17Н14М3	000Х17Н13М2	Не более 0,030	Не более 0,4	1,0-2,0	16,8-18,3	13,5-15,0	-	-	
6-21	08Х17Н13М2Т	0Х17Н13М2Т	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 2,0	16,0-18,0	12,0-14,0	5 · С- 0,7	-	
6-22	10Х17Н13М2Т	Х17Н13М2Т, ЭИ448	Не более 0,10	Не более 0,8	Не более 2,0	16,0-18,0	12,0-14,0	5 · С- 0,7	-	
6-23	10Х17Н13М3Т	Х17Н13М3Т, ЭИ432	Не более 0,10	Не более 0,8	Не более 2,0	16,0-18,0	12,0-14,0	5 · С- 0,7	-	
6-24	08Х17Н15М3Т	0Х17Н16М3Т, ЭИ580	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 2,0	16,0-18,0	14,0-16,0	0,3- 0,6	-	
6-25	12Х18Н9	Х18Н9	Не более 0,12	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	8,0-10,0	-	-	
6-26	17Х18Н9	2Х18Н9	0,13-0,21	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	8,0-10,0	-	-	
6-27	12Х18Н9Т	Х18Н9Т	Не более 0,12	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	8,0-9,5	5 · С- 0,8	-	
6-28	04Х18Н10	00Х18Н10, ЭИ842, ЭП550	Не более 0,04	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	9,0-11,0	-	-	
6-29	08Х18Н10	0Х18Н10	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	9,0-11,0	-	-	
6-30	08Х18Н10Т	0Х18Н10Т, ЭИ914	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	9,0-11,0	5 · С- 0,7	-	
6-31	12Х18Н10Т	Х18Н10Т	Не более 0,12	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	9,0-11,0	5 · С- 0,8	-	
6-32	12Х18Н10Е	Х18Н10Е, ЭП47	Не более 0,12	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	9,0-11,0	-	-	
6-33	03Х18Н11	000Х18Н11	Не более 0,030	Не более 0,8	Не более 0,7-2,0	17,0-19,0	10,5-12,5	-	-	
6-34	06Х18Н11	0Х18Н11, ЭИ684	Не более 0,06	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	10,0-12,0	-	-	
6-35	03Х18Н12	000Х18Н12	Не более 0,030	Не более 0,4	Не более 0,4	17,0-19,0	11,5-13,0	Не более 0,005	-	
6-36	08Х18Н12Т	0Х18Н12Т	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	11,0-13,0	5 · С- 0,6	-	
6-37	12Х18Н12Т	Х18Н12Т	Не более 0,12	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	11,0-13,0	5 · С- 0,7	-	
6-38	08Х18Н12Б	0Х18Н12Б, ЭИ402	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 2,0	17,0-19,0	11,0-13,0	-	-	
6-39	31Х19Н9МВБТ	3Х19Н9МВБТ, ЭИ572	0,28-0,35	Не более 0,8	0,8-1,5	18,0-20,0	8,0-10,0	0,2- 0,5	-	
6-40	36Х18Н25С2	4Х18Н25С2	0,32-0,40	2,0-3,0	Не более 1,5	17,0-19,0	23,0-26,0	-	-	
6-41	55Х20Г9АН4	5Х20Н4АГ9, ЭИ303	0,50-0,60	Не более 0,45	8,0-10,0	20,0-22,0	3,5-4,5	-	-	

## ГОСТ 5632-72 С. 11

Продолжение табл. 1

Элементов, %							Группы			
Вольфрам	Молибден	Никобий	Ванадий	Железо	Sера	Фосфор	Прочие элементы	I коррозионно-стойкая	II жаростойкая	III жаропрочная
					Не более					
—	2,5—3,0	0,25—0,50	—	Осн.	0,015	0,020	—	+	—	—
—	2,5—3,0	0,6—0,9	—	Осн.	0,020	0,035	—	—	—	+
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	Азот 0,15—0,25	+	—	—
—	2,2—2,8	—	—	Осн.	0,020	0,030	—	+	—	—
—	2,0—3,0	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	2,0—3,0	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	3,0—4,0	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	3,0—4,0	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	++	+	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	++	+	+
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,030	—	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	++	+	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	++	+	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	++	+	+
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	Селен 0,18—0,35	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,030	—	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,030	—	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	+	—	—
1,0—1,5	1,0—1,5	0,2—0,5	—	Осн.	0,020	0,035	—	—	—	+
—	—	—	—	Осн.	0,020	0,035	—	—	+	—
—	—	—	—	Осн.	0,030	0,040	Азот 0,30—0,60	—	‡	+

**С. 12 ГОСТ 5632—72**

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Массовая доля							
	Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Алюминий	Молибден
6—42	07Х21Г7АН5	Х21Г7АН5, ЭП222	Не более 0,07	Не более 0,7	6,0—7,5	19,5—21,0	5,0—6,0	—	—	—
6—43	03Х21Н21М4ГБ	00Х20Н20М4Б, ЗИ35	Не более 0,030	Не более 0,6	1,8—2,5	20,0—22,0	20,0—22,0	—	—	—
6—44	45Х22Н4М3	4Х22Н4М3, ЭП48	0,40—0,50	0,1—1,0	0,85—1,25	21,0—23,0	4,0—5,0	—	—	—
6—45	10Х23Н18	0Х23Н18	Не более 0,10	Не более 1,0	Не более 2,0	22,0—25,0	17,0—20,0	—	—	—
6—46	20Х23Н18	Х23Н18, ЭИ417	Не более 0,20	Не более 1,0	Не более 2,0	22,0—25,0	17,0—20,0	—	—	—
6—47	20Х25Н20С2	Х25Н20С2, ЭИ283	Не более 0,20	2,0—3,0	Не более 1,5	24,0—27,0	18,0—21,0	—	—	—
6—48	12Х25Н16Г7АР	Х25Н16Г7АР, ЭИ835	Не более 0,12	Не более 1,0	5,0—7,0	23,0—26,0	15,0—18,0	—	—	—
6—49	10Х11Н20Т2Р	Х12Н20Т2Р, ЭИ696А	Не более 0,10	Не более 1,0	Не более 1,0	10,0—12,5	18,0—21,0	2,3—2,8	Не более 0,8	—
6—51	03Х18Н10Т	00Х18Н10Т	Не более 0,030	Не более 0,8	1,0—2,0	17,0—18,5	9,5—11,0	5С—0,4	—	—
6—52	05Х18Н10Т	0Х18Н10Т	Не более 0,05	Не более 0,8	1,0—2,0	17,0—18,5	9,0—10,5	5С—0,6	—	—
<b>СПЛАВЫ</b>										
<b>7. Сплавы на железоникелевой</b>										
7—1	ХН35ВТ	ЭИ612	Не более 0,12	Не более 0,6	1,0—2,0	14,0—16,0	34,0—38,0	1,1—1,5	—	—
7—2	ХН35ВТЮ	ЭИ787	Не более 0,08	Не более 0,6	Не более 0,6	14,0—16,0	33,0—37,0	2,4—3,2	0,7—1,4	—
7—3	ХН32Т	Х20Н32Т, ЭП670	Не более 0,05	Не более 0,7	Не более 0,7	19,0—22,0	30,0—34,0	0,25—0,60	Не более 0,5	—
7—4	ХН38ВТ	ЭИ703	0,06—0,12	Не более 0,8	Не более 0,7	20,0—23,0	35,0—39,0	0,7—1,2	Не более 0,5	—
7—5	ХН28ВМАБ	Х21Н28ВМ3БАР, ЭП126	Не более 0,10	Не более 0,6	Не более 1,5	19,0—22,0	25,0—30,0	—	—	—
7—6	06ХН28МДТ	0Х23Н28М3ДТ, ЭИ943	Не более 0,06	Не более 0,8	Не более 0,8	22,0—25,0	26,0—29,0	0,5—0,9	—	—
7—7	03ХН28МДТ	00Х23Н28М3ДТ, ЭП516	Не более 0,030	Не более 0,8	Не более 0,8	22,0—25,0	26,0—29,0	0,5—0,9	—	—

*Продолжение табл. 1*

элементов, %							Группа			
Вольфрам	Молибден	Никобий	Ванадий	Железо	Сера	Фосфор	Прочие элементы	I коррозионно-стойкая	II жаростойкая	III жаропрочная
					Не более					
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,030	Азот 0,15—0,25	+	—	—
—	3,4—3,7	C + 15—0,8	—	Оsn.	0,020	0,030	—	+	—	—
—	2,5—3,0	—	—	Оsn.	0,030	0,035	—	—	+	+
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	—	++	+
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	—	++	+
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	—	+	—
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	Азот 0,30—0,45; Бор не более 0,010	—	++	+
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,030	Бор не более 0,008	—	—	+
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	++	+	—
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	++	+	—
<b>основе</b>										
2,8—3,5	—	—	—	Оsn.	0,020	0,030	—	—	—	+
2,8—3,5	—	—	—	Оsn.	0,020	0,030	Бор не более 0,020	—	—	+
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,030	—	—	—	+
2,8—3,5	—	—	—	Оsn.	0,020	0,030	Церий не более 0,05	—	++	+
4,8—6,0	2,8—3,5	0,7—1,3	—	Оsn.	0,020	0,020	Бор не более 0,005; азот 0,15—0,30	—	+	—
—	2,5—3,0	—	—	Оsn.	0,020	0,035	Медь 2,5—3,5	+	—	—
—	2,5—3,0	—	—	Оsn.	0,020	0,035	Медь 2,5—3,5	+	—	—

## С. 14 ГОСТ 5632—72

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Массовая доля							
	Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Алюминий	Молибден
7—8	06ХН28МТ	0Х23Н28М2Т, ЭИ628	Не более 0,06	Не более 0,8	Не более 0,8	22,0—25,0	26,0—29,0	0,40—0,70	—	—
7—9	ХН45Ю	ЭП747	Не более 0,10	Не более 1,0	Не более 1,0	15,0—17,0	44,0—46,0	—	2,9—3,9	—

## 8. Сплавы на никелевой

8—1	Н70МФВ	ЭП814А	Не более 0,02	Не более 0,10	Не более 0,5	Не более 0,3	Оsn.	Не более 0,15	—	—
8—2	ХН65МВ	0Х15Н65М16В ЭП567	Не более 0,03	Не более 0,15	Не более 1,0	14,5—16,5	Оsn.	—	—	—
8—3	ХН60ВТ	ЭИ868	Не более 0,10	Не более 0,8	Не более 0,5	23,5—26,5	Оsn.	0,3—0,7	Не более 0,5	—
8—4	ХН60Ю	ЭИ559А	Не более 0,10	Не более 0,8	Не более 0,3	15,0—18,0	55,0—58,0	—	2,6—3,5	—
8—5	ХН70Ю	ЭИ652	Не более 0,10	Не более 0,8	Не более 0,3	26,0—29,0	Оsn.	—	2,8—3,5	—
8—6	ХН78Т	ЭИ435	Не более 0,12	Не более 0,8	Не более 0,7	19,0—22,0	Оsn.	0,15—0,35	Не более 0,15	—
8—7	ХН75МБТЮ	ЭИ602	Не более 0,10	Не более 0,8	Не более 0,40	19,0—22,0	Оsn.	0,35—0,75	0,35—0,75	—
8—8	ХН80ТБЮ	ЭИ607	Не более 0,08	Не более 0,8	Не более 1,0	15,0—18,0	Оsn.	1,8—2,3	0,5—1,0	—
8—9	ХН77ТЮР	ЭИ437Б	Не более 0,07	Не более 0,6	Не более 0,40	19,0—22,0	Оsn.	2,4—2,8	0,6—1,0	—

Продолжение табл. 1

элементов, %								Группа			
Вольфрам	Молибден	Никобий	Ванадий	Железо	Сера	Фосфор	Прочие элементы	I коррозионно-стойкая	II жаростойкая	III жаропрочная	
					Не более						
—	1,80—2,50	—	—	Оsn.	0,020	0,035	—	+	—	—	
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,025	Барий не более 0,10 Церий не более 0,03	—	+	+	
<b>основе</b>											
0,10—0,45	25,0—27,0	—	1,4—1,7	Не более 0,8	0,012	0,015	—	+	—	—	
3,0—4,5	15,0—17,0	—	—	Не более 1,0	0,012	0,015	—	+	—	—	
13,0—16,0	—	—	—	Не более 4,0	0,013	0,013	—	—	+	++	
—	—	—	—	Оsn.	0,020	0,020	Барий не более 0,10; церий не более 0,03	—	++	+	
—	—	—	—	Не более 1,0	0,012	0,015	Барий не более 0,10; церий не более 0,03	—	++	+	
—	—	—	—	Не более 1,0	0,010	0,015	—	—	++	+	
—	1,8—2,3	0,9—1,3	—	Не более 3,0	0,012	0,020	—	—	++	+	
—	—	1,0—1,5	—	Не более 3,0	0,012	0,015	—	—	—	+	
—	—	—	—	Не более 1,0	0,007	0,015	Бор не более 0,01; церий не более 0,02; свинец не более 0,001	—	—	+	

## С. 16 ГОСТ 5632—72

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Массовая доля							
	Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Алюминий	Молибден
8—10	ХН70ВМЮТ	ЭИ765	0,10—0,16	Не более 0,6	Не более 0,5	14,0—16,0	Осн.	1,0—1,4	1,7—2,2	—
8—11	ХН70ВМТЮ	ЭИ617	Не более 0,12	Не более 0,6	Не более 0,5	13,0—16,0	Осн.	1,8—2,3	1,7—2,3	—
8—12	ХН67МВТЮ	ЭП202	Не более 0,08	Не более 0,6	Не более 0,5	17,0—20,0	Осн.	2,2—2,8	1,0—1,5	—
8—13	ХН70МВТЮБ	ЭИ598	Не более 0,12	Не более 0,6	Не более 0,5	16,0—19,0	Осн.	1,9—2,8	1,0—1,7	—
8—14	ХН65МВТЮ	ЭИ893	Не более 0,05	Не более 0,6	Не более 0,5	15,0—17,0	Осн.	1,2—1,6	1,2—1,6	—
8—15	ХН56ВМТЮ	ЭП199	Не более 0,10	Не более 0,6	Не более 0,5	19,0—22,0	Осн.	1,1—1,6	2,1—2,6	—
8—16	ХН70ВМТЮФ	ЭИ826	Не более 0,12	Не более 0,6	Не более 0,5	13,0—16,0	Осн.	1,7—2,2	2,4—2,9	—
8—17	ХН57МТВЮ	ЭП590	Не более 0,07	Не более 0,5	Не более 0,5	17,0—19,0	Осн.	2,2—2,8	1,0—1,5	—
8—18	ХН55МВЮ	ХН55М6ВЮ, ЭП454	Не более 0,08	Не более 0,4	Не более 0,4	9,0—11,0	Осн.	—	4,2—5,0	—

Продолжение табл. 1

Элементов, %							Группа			
Вольфрам	Молибден	Никобий	Ванадий	Железо	Сера	Фосфор	Прочие эле- менты	I корро- зийно- стойкая	II жаро- стойкая	III жаро- прочная
					Не более					
4,0—6,0	3,0—5,0	—	—	Не бо- льше 3,0	0,012	0,015	Бор не более 0,01 Бор не более 0,02; церий не бо- льше 0,02	—	—	+
5,0—7,0	2,0—4,0	—	0,10—0,50	Не бо- льше 5,0	0,010	0,015	Бор не более 0,01; церий не бо- льше 0,01	—	—	+
4,0—5,0	4,0—5,0	—	—	Не бо- льше 4,0	0,010	0,015	Бор не более 0,01; церий не бо- льше 0,01	—	—	+
2,0—3,5	4,0—6,0	0,5—1,3	—	Не бо- льше 5,0	0,010	0,015	Бор не более 0,01; церий не бо- льше 0,02	—	—	+
8,5—10,0	3,5—4,5	—	—	Не бо- льше 3,0	0,012	0,015	Бор не более 0,01; церий не бо- льше 0,025	—	—	+
9,0—11,0	4,0—6,0	—	—	Не бо- льше 4,0	0,015	0,015	Бор не более 0,008	—	—	+
5,0—7,0	2,5—4,0	—	0,2—1,0	Не бо- льше 5,0	0,009	0,015	Бор не более 0,015; церий не бо- льше 0,020	—	—	+
1,5—2,5	8,5—10,0	—	—	8,0— 10,0	0,010	0,015	Бор не более 0,005; церий не бо- льше 0,01	—	—	+
4,5—5,5	5,0—6,5	—	—	17,0— 20,0	0,010	0,015	Бор не более 0,01; церий не бо- льше 0,01	—	—	+

## С. 18 ГОСТ 5632—72

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Массовая доля							
	Новое обозначение	Старое обозначение	Углерод	Кремний	Марганец	Хром	Никель	Титан	Алюминий	Молибден
8—19	ХН75ВМЮ	ЭИ827	Не более 0,12	Не более 0,4	Не более 0,4	9,0—11,0	Осн.	—	4,0—4,6	—
8—20	ХН62ВМКЮ	ХН62ВМКЮ, ЭИ867	Не более 0,10	Не более 0,6	Не более 0,3	8,5—10,5	Осн.	—	4,2—4,9	—
8—21	ХН56ВМКЮ	ЭП109	Не более 0,10	Не более 0,6	Не более 0,3	8,5—10,5	Осн.	—	5,4—6,2	—
8—22	ХН55ВМТКЮ	ЭИ929	0,04—0,10	Не более 0,5	Не более 0,5	9,0—12,0	Осн.	1,4—2,0	3,6—4,5	—
8—23	ХН77ТЮРУ	ЭИ437БУ	0,04—0,08	Не более 0,6	Не более 0,4	19,0—22,0	Осн.	2,6—2,9	0,7—1,0	—
8—24	ХН58В	ЭП795	Не более 0,030	Не более 0,15	Не более 1,0	39,0—41,0	Осн.	—	—	—
8—25	ХН65МВУ	ЭП760	Не более 0,02	Не более 0,10	Не более 1,0	14,5—16,5	Осн.	—	—	—

Продолжение табл. 1

Элементов, %							Группа			
Вольфрам	Молибден	Никобий	Ванадий	Железо	Sера	Фосфор	Прочие элементы	I коррозионно-стойкая	II жаростойкая	III жаропрочная
					Не более					
4,5—5,5	5,0—6,5	—	Не более 0,70	Не более 5,0	0,010	0,015	Бор 0,01—0,02; церий не более 0,01	—	—	+
4,3—6,0	9,0—11,5	—	—	Не более 4,0	0,011	0,015	Кобальт 4,0—6,0; бор не более 0,02; церий не более 0,02	—	—	+
6,0—7,5	6,5—8,0	—	—	Не более 1,5	0,010	0,015	Кобальт 11,0—13,0; бор не более 0,02; церий не более 0,02	—	—	+
4,5—6,5	4,0—6,0	—	0,2—0,8	Не более 5,0	0,010	0,015	Кобальт 12,0—16,0; бор не более 0,02	—	—	+
—	—	—	—	Не более 1,0	0,007	0,015	Бор не более 0,01 Церий не более 0,02 Свинец не более 0,001	—	—	+
0,5—1,5	—	—	—	Не более 0,8	0,012	0,015	—	+	—	—
3,0—4,5	15,0—17,0	—	—	Не более 0,5	0,012	0,015	—	+	—	—

**С. 20 ГОСТ 5632—72****П р и м е ч а н и я:**

1. В первой графе таблицы цифра, стоящая перед тире, обозначает порядковый номер класса стали (1—6) или вида сплавов (7—8); цифры после тире обозначают порядковые номера марок в каждом из классов стали или видов сплавов.

2. Химические элементы в марках стали обозначены следующими буквами: А — азот, В — вольфрам, Д — медь, М — молибден, Р — бор, Т — титан, Ю — алюминий, Х — хром, Б — ниобий, Г — марганец, Е — селен, Н — никель, С — кремний, Ф — ванадий, К — кобальт, Ц — цирконий, Ч — редкоземельные элементы. Буква У в обозначении сплава марки ХН77ТИОРУ предусматривает отличие по химическому составу по массовой доле углерода, титана и алюминия от сплава марки ХН77ТИОР.

Для сплава ХН65МВУ буква У предусматривает отличие по массовой доле углерода, кремния и железа от сплава ХН65МВ.

3. Наименование марок сталей состоит из обозначения элементов и следующих за ними цифр. Цифры, стоящие после букв, указывают среднее содержание легирующего элемента в целых единицах, кроме элементов, присутствующих в стали в малых количествах. Цифры перед буквенным обозначением указывают среднее или максимальное (при отсутствии нижнего предела) содержание углерода в стали в сотых долях процента. Букву А (азот) ставить в конце обозначения марки не допускается.

4. Наименование марок сплавов состоит только из буквенных обозначений элементов, за исключением никеля, после которого указываются цифры, обозначающие его среднее содержание в процентах.

5. В документации, утвержденной до введения в действие настоящего стандарта, допускается пользоваться ранее установленным обозначением марок сталей и сплавов. Во вновь разрабатываемой документации необходимо применять новое наименование. При необходимости прежнее обозначение указывают в скобках.

6. Знак «+» означает применение стали по данному назначению; знак «++» обозначает преимущественное применение, если сталь имеет несколько применений.

7. Стали и сплавы, полученные специальными методами, дополнительно обозначают через тире в конце наименования марки буквами: ВД — вакуумно-дуговой переплав, Ш — электрошлаковый переплав и ВИ — вакуумно-индукционная выплавка, ГР — газокислородное рафинирование, ВО — вакуумно-кислородное рафинирование, ПД — плазменная выплавка с последующим вакуумно-дуговым переплавом, ИД — вакуумно-индукционная выплавка с последующим вакуумно-дуговым переплавом, ШД — электрошлаковый переплав с последующим вакуумно-дуговым переплавом, ПТ — плазменная выплавка, ЭЛ — электронно-лучевой переплав, П — плазменно-дуговой переплав, ИШ — вакуумно-индукционная выплавка с последующим электрошлаковым переплавом, ИЛ — вакуумно-индукционная выплавка с последующим электронно-лучевым переплавом, ИП — вакуумно-индукционная выплавка с последующим плазменно-дуговым переплавом, ПШ — плазменная выплавка с последующим электрошлаковым переплавом, ПЛ — плазменная выплавка с последующим электронно-лучевым переплавом, ПП — плазменная выплавка с последующим плазменно-дуговым переплавом, ШЛ — электрошлаковый переплав с последующим электронно-лучевым переплавом, ШП — электрошлаковый переплав с последующим плазменно-дуговым переплавом, СШ — обработка синтетическим шлаком и ВП — вакуумно-плазменный переплав.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

8. Указанное в таблице количество бора, бария и церия является расчетным и химическим анализом не определяется (за исключением случаев, специально оговоренных в стандартах или технических условиях).

9. Сплав марки ХН35ВТЮ (ЭИ787) при использовании вместо сплавов на никелевой основе поставляется с содержанием серы не более 0,010 %, фосфора — не более 0,020 %.

10. Сталь марки 55Х20Н4АГ9 (ЭП303) допускается поставлять с ниобием в количестве 0,40—1,00 %; в этом случае сталь маркируют 55Х20Н4АГ9Б (ЭП303Б).

11. Сплав марки ХН38ВТ (ЭИ703) допускается поставлять с ниобием в количестве 1,2—1,7 % вместо титана; в этом случае сталь маркируют ХН38ВБ (ЭИ703Б).

12. По соглашению сторон в стали марки 03Х18Н12-ВИ допускается содержание титана до 0,008 %.

13. По соглашению сторон допускается уточнение химического состава сталей и сплавов.

14. По соглашению сторон сплав марки ЭИ893 поставляется с содержанием углерода не более 0,06 %.

**15. (Исключено, Изм. № 5).**

16. Для стали марки 12Х18Н10Т, прокатываемой на полунепрерывных и непрерывных станах, содержание титана должно быть  $[5(C-0,02)] - 0,7\%$ , а отношение содержания хрома к никелю — не более 1,8.

17. Для сплава марок ХН77ТИОРУ (ЭИ437БУ) предельное отклонение по титану плюс 0,05 %.

Для сплава марки ХН77ТИОР допускаются предельные отклонения по титану плюс 0,1 %, по алюминию плюс 0,05 %.

**(Измененная редакция, Изм. № 5).**

18. В графе «Титан» табл. 1 в формуле определения содержания титана буква С обозначает количество углерода в стали.

19. Для сплава марки ХН55ВМТКЮ (ЭИ 929) допускается введение церия до 0,02 % по расчету.

20. В химическом составе сплава марки Н70МФВ допускается увеличение массовой доли углерода на плюс 0,005 % и кремния на плюс 0,02 %.

**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5).**

## ГОСТ 5632-72 С. 21

21. В стали марки 10Х13Г18Д (ДИ-61) допускаются отклонения по содержанию марганца на плюс 0,5 %, хрома на плюс 0,5 % и меди на плюс 0,2 %.

(Введено дополнительно, Изм. № 5).

22. По согласованию изготовителя с потребителем в сталях марок 12Х18Н9, 17Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н10Т и 08Х18Н12Т установить массовую долю фосфора не более 0,040 %.

23. Не допускаются с 01.01.91 к применению во вновь создаваемой и модернизируемой технике стали и сплавы марок 16Х11Н2В2МФ, 03Х16Н15М3Б, 06Х18Н11, 03Х18Н12, ХН65МВ, ХН60Ю.

22; 23. (Введены дополнительно, Изм. № 5).

Таблица 2

Наименование элемента	Массовая доля элементов в марке, %	Допускаемое отклонение, %
Углерод	До 0,030	+0,005
	Св. 0,030 до 0,20	±0,01
	Св. 0,20	±0,02
Кремний	До 1,0 Св. 1,0	+0,05 ±0,10
Марганец	До 1,0	+0,04
	Св. 1,0 до 2,0	±0,05
	Св. 2,0 до 5,0	±0,06
	Св. 5,0 до 10,0	±0,08
	Св. 10,0	±0,15
Сера	В пределах норм табл. 1	+0,005
Фосфор	В пределах норм табл. 1	+0,005
Азот	В пределах норм табл. 1	±0,02
Алюминий	До 0,2	±0,02
	Св. 0,2 до 1,0	±0,05
	Св. 1,0 до 5,0	±0,10
	Св. 5,0	±0,15
Титан	До 1,0 Св. 1,0	±0,05 ±0,10
Ванадий	В пределах норм табл. 1	±0,02
Ниобий	В пределах норм табл. 1	±0,02
Молибден	До 1,75 Св. 1,75	±0,05 ±0,10
Вольфрам	До 0,2	±0,02
	Св. 0,2 до 1,0	±0,04
	Св. 1,0 до 5,0	±0,05
	Св. 5,0	±0,10
Хром	До 10,0	±0,10
	Св. 10,0 до 15,0	±0,15
	Св. 15,0	±0,20
Никель	До 1,0	±0,04
	Св. 1,0 до 2,0	±0,05
	Св. 2,0 до 5,0	±0,07
	Св. 5,0 до 10,0	±0,10
	Св. 10,0 до 20,0	±0,15
	Св. 20,0	±0,35
Медь	До 1,0	±0,05
	Св. 1,0	±0,10

П р и м е ч а н и е. Для стали марки 12Х21Н5Т (№ 5—4) допускаются предельные отклонения по титану минус 0,05 %, углероду плюс 0,01 %, алюминию плюс 0,02 %.

## С. 22 ГОСТ 5632—72

Таблица 3

Наименование элемента	Максимально допустимая массовая доля остаточных элементов в сплавах, %	
	на никелевой основе	на железоникелевой основе
Титан	0,2	0,2
Алюминий	0,2	0,1
Ниобий	0,2	0,1
Ванадий	0,2	0,1
Молибден	0,2	0,2
Вольфрам	0,2	0,2
Кобальт	0,5	0,5
Медь	0,07	0,25

П р и м е ч а н и е. В сплаве марки ХН35ВТЮ массовая доля остаточной меди не должна превышать 0,15 %.

2.8. По согласованию изготовителя и потребителя допускаются другие значения массовой доли остаточных элементов.

Определение массовой доли остаточных элементов допускается не проводить, если иное не указано в заказе.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

2.9. В стали марки 15Х28 (Х28) при применении ее для сварки со стеклом содержания кремния не должно превышать 0,4 %.

2.10. По требованию заказчика стали и сплавы изготавливают: сплав марки ХН77ТИОР (ЭИ437Б) с содержанием бора не более 0,003 %; в этом случае сплав маркируют ХН77ТИЮ (ЭИ437А); сплавы марок ХН75МБТЮ (ЭИ602), ХН78Т (ЭИ435) и ХН77ТИОР (ЭИ437Б) с пониженным содержанием железа против норм, указанных в табл. 1, что оговаривается стандартами или техническими условиями на отдельные виды продукции;

суженнымми пределами химического состава, установленного настоящим стандартом, что оговаривается стандартом или техническими условиями на отдельные виды продукции;

с ограничением нижнего предела содержания марганца для марок, у которых марганец нормирован только по верхнему пределу;

с контролем содержания вредных примесей цветных металлов: свинца, олова, сурьмы, висмута и мышьяка — в жаропрочных сплавах на никелевой основе. Методы контроля и нормы устанавливаются по соглашению сторон;

с определением содержания остаточных элементов (титана, меди, молибдена, вольфрама, ванадия и никеля).

2.11. Рекомендации по применению сталей и сплавов указаны в приложении.

2.12. Химический состав сталей и сплавов определяют по ГОСТ 12344 — ГОСТ 12365, ГОСТ 28473, ГОСТ 17051, ГОСТ 24018.0 — ГОСТ 24018.6, ГОСТ 17745 или другими методами, обеспечивающими требуемую точность определения. Отбор проб для определения химического состава проводят по ГОСТ 7565.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Рекомендуемое

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ

Таблица I

## Примерное назначение марок коррозионно-стойких сталей и сплавов I группы

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Назначение	Примечание
	Новое обозначение	Старое обозначение		
1-12	20Х13	2Х13	Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и др.)	Наибольшая коррозионно-стойкость достигается после термической обработки (закалка с отпуском) и полировки. Сталь марки 08Х13 может применяться также после отжига
3-2	08Х13	0Х13		
2-4	12Х13	1Х13		
1-17	25Х13Н2	2Х14Н2, ЭИ474	То же	Обладает лучшей обрабатываемостью на станках
1-13	30Х13	3Х13		
1-14	40Х13	4Х13		
2-5	14Х17Н2	1Х17Н2, ЭИ268	Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров  Применяется как сталь с достаточно удовлетворительными технологическими свойствами в химической, авиационной и других отраслях промышленности	Сталь применяется после закалки и низкого отпуска сошлифованной и полированной поверхностью, обладает повышенной твердостью  Наибольшей коррозионно-стойкостью обладает после закалки с высоким отпуском
1-19	95Х18	9Х18, ЭИ229	Шарикоподшипники высокой твердости для нефтяного оборудования, ножи высшего качества, втулки и другие детали, подвергающиеся сильному износу	Сталь применяется после закалки с низким отпуском
3-3	12Х17	Х17	Предметы домашнего обихода и кухонной утвари, оборудование заводов пищевой и легкой промышленности.	Применяется в отожженном состоянии
3-4	08Х17Т	0Х17Т, ЭИ645	Сталь для изготовления сварных конструкций не рекомендуется  Рекомендуется в качестве заменителя стали марки 12Х18Н10Т для конструкций, не подвергающихся воздействию ударных нагрузок и при температуре эксплуатации не ниже -20 °С. Применяется для тех же целей, что и сталь марки 12Х17, в том числе для сварных конструкций	Применяется в качестве заменителя стали марок 12Х18Н9Т и 12Х18Н10Т
3-8	08Х18Т1	0Х18Т1	То же, что и для марок 12Х17 и 08Х17Т, преимущественно для штампемых изделий	То же

## С. 24 ГОСТ 5632—72

Продолжение табл. 1

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Назначение	Примечание
	Новое обозначение	Старое обозначение		
3—9	08Х18Тч	ДИ-77	Рекомендуется в качестве заменителя стали марки 12Х18Н10Т для изготовления предметов домашнего обихода и кухонной утвари, оборудования пищевой и легкой промышленности и других изделий при температуре эксплуатации до — 20 °С.	Обладает несколько повышенной пластичностью и полируемостью по сравнению со сталью 08Х18Т1
3—6	15Х25Т	Х25Т, ЭИ439	Рекомендуется в качестве заменителя стали марки 12Х18Н10Т для сварных конструкций, не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже — 20 °С для работы в более агрессивных средах по сравнению со средами, для которых рекомендуется сталь марки 08Х17Т. Трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах	Эксплуатировать в интервале температур 400—700 °С не рекомендуется
3—7	15Х28	Х28, ЭИ349	То же, и для спаев со стеклом	Сварные соединения склонны к межкристаллитной коррозии
4—1	20Х13Н4Г9	2Х13Н4Г9, ЭИ100	Заменитель холоднокатаной стали марок 12Х18Н9 и 17Х18Н9 для прочных и легких конструкций, соединенных точечной электросваркой	Хорошо сопротивляется атмосферной коррозии. Сварные соединения, выполненные другими методами, подвержены межкристаллитной коррозии
6—7	10Х14АГ15	Х14АГ15, ДИ-13	То же, и для предметов домашнего обихода и стиральных машин	—
6—5	10Х14Г14Н3	Х14Г14Н3, ДИ-6	То же	—
4—2	09Х15Н8Ю	Х15Н9Ю, ЭИ904	Рекомендуется как высокопрочная сталь для изделий, работающих в атмосферных условиях, уксусно-кислых и других солевых средах и для упругих элементов	Повышенная прочность достигается применением отпуска при температурах 750° и 850 °С
4—3	07Х16Н6	Х16Н6, ЭП288	То же. Не имеет дельта-феррита	—
4—6	08Х17Н5М3	Х17Н5М3, ЭИ925	То же, что и сталь 08Х15Н8Ю и для сернокислых сред	Сталь хорошо сваривается
4—7	08Х17Н6Т	ДИ-21	Применяется для крыльевых устройств, рулей, кронштейнов, судовых валов, работающих в морской воде. Рекомендуется как заменитель стали марок 09Х17Н7Ю и 09Х17Н7Ю1	Обладает более высокой стойкостью против межкристаллитной коррозии, чем сталь марок 09Х17Н7Ю и 09Х17Н7Ю1
5—7	08Х18Г8Н2Т	КО-3	Рекомендуется как заменитель стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т для изготовления сварной аппаратуры, работающей в агрессивных средах, в химической, пищевой и других отраслях промышленности	Обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т

Продолжение табл. 1

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Назначение	Примечание
	Новое обозначение	Старое обозначение		
1-18	20Х17Н2	2Х17Н2	Рекомендуется как высокопрочная сталь для тяжелонагруженных деталей, работающих на истирание и на удар в слабоагрессивных средах	Обладает высокой твердостью (свыше HRC 45)
5-3	08Х22Н6Т	0Х22Н5Т, ЭП53	Рекомендуется как заменитель стали марок 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т для изготовления сварной аппаратуры в химической, пищевой и других отраслях промышленности, работающих при температуре не выше 300 °С	Обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью 12Х18Н10Т и 08Х18Н10Т
5-4	12Х21Н5Т	1Х21Н5Т, ЭИ811	Применяется для сварных и паянных конструкций, работающих в агрессивных средах.	Сталь обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью 08Х22Н6Т и лучшей способностью к пайке по сравнению со сталью 08Х18Н10Т
5-5	08Х21Н6М2Т	0Х21Н6М2Т, ЭП54	Рекомендуется как заменитель марки 10Х17Н13М2Т для изготовления деталей и сварных конструкций, работающих в средах повышенной агрессивности: уксусно-кислых, сернокислых, фосфорнокислых средах	Обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью 10Х17Н13М2Т
6-6	10Х14Г14Н4Т	Х14Г14Н3Т, ЭИ711	Рекомендуется как заменитель стали марки 12Х18Н10Т для изготовления оборудования, работающего в средах слабой агрессивности, а также при температурах до -196 °С	Обладает удовлетворительной сопротивляемостью межкристаллитной коррозии
6-19	12Х17Г9АН4	Х17Г9АН4, ЭИ878	Для изделий, работающих в атмосферных условиях. Рекомендуется как заменитель стали марок 12Х18Н9 и 12Х18Н10Т	-
6-18	15Х17АГ14	Х17АГ14, ЭП213	Рекомендуется как заменитель стали марки 12Х18Н9 для изделий, работающих в средах слабой агрессивности. Хорошо сопротивляется атмосферной коррозии	-
6-22	10Х17Н13М2Т	Х17Н13М2Т, ЭИ448	Рекомендуется для изготовления сварных конструкций, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10 %-ной уксусной кислоты и сернокислых средах	-
6-23	10Х17Н13М3Т	Х17Н13М3Т, ЭИ432	Рекомендуется для изготовления сварных конструкций, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, 10 %-ной уксусной кислоты и сернокислых средах	-
6-24	08Х17Н15М3Т	0Х17Н16М3Т, ЭИ580	Применяется для тех же целей, что и сталь марки 10Х17Н13М2Т	Практически не содержит ферритной фазы. Обладает более высокой стойкостью против точечной коррозии, чем сталь марки 10Х17Н13М2Т в средах, содержащих ионы хлора
6-20	03Х17Н14М3	000Х17Н13М2	Применяется для тех же целей, что и сталь марок 08Х17Н15М3Т и 10Х17Н13М2Т	Обладает более высокой стойкостью против межкристаллитной и ножевой коррозии, чем сталь марок 08Х17Н15М3Т и 10Х17Н13М2Т

## С. 26 ГОСТ 5632—72

*Продолжение табл. 1*

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Назначение	Примечание
	Новое обозначение	Старое обозначение		
6—15	03Х16Н15М3	00Х16Н15М3, ЭИ844	Применяется для тех же целей, что и сталь марок 08Х17Н15М3Т и 10Х17Н13М2Т	Обладает более высокой стойкостью против точечной коррозии, чем сталь 03Х17Н14М3
6—16	03Х16Н15М3Б	00Х16Н15М3Б, ЭИ844Б		
5—8	15Х18Н12С4ТЮ	ЭИ654	Рекомендуется для сварных изделий, работающих в воздушной и агрессивных средах, в частности для концентрированной азотной кислоты	Не склонна к трещинообразованию и коррозии под напряжением
6—1	08Х10Н20Т2	0Х10Н20Т2	Рекомендуется как немагнитная сталь для производства крупногабаритных деталей, работающих в морской воде.	—
6—28	04Х18Н10	00Х18Н10, ЭИ842, ЭП550	Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08Х18Н10Т и для работы в азотной кислоте и азотнокислых средах при повышенных температурах	Обладает более высокой стойкостью к межкристаллитной коррозии
6—33	03Х18Н11	000Х18Н11	То же	То же, и с повышенной стойкостью к ножевой коррозии по сравнению со сталью 12Х18Н12Б
6—35	03Х18Н12	000Х18Н12	То же, и в электронной промышленности	Практически не содержит ферритной фазы
6—25	12Х18Н9	X18Н9	Применяется в виде холоднокатаного листа и ленты повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой, а также для изделий, подвергаемых термической обработке (закалке)	Сварные соединения, выполненные другими методами, кроме точечной сварки, склонны к межкристаллитной коррозии
6—29	08Х18Н10	0Х18Н10	Применяется для тех же целей, что и сталь марки 12Х18Н9	
6—26	17Х18Н9	2Х18Н9	То же	
6—32	12Х18Н10Е	X18Н10Е, ЭП47		
6—30	08Х18Н10Т	0Х18Н10Т, ЭИ914	Рекомендуется для изготовления сварных изделий, работающих в средах более высокой агрессивности, чем сталь марок 12Х18Н10Т и 12Х18Н12Т	Сталь более высокой прочности, чем сталь марки 12Х18Н9
6—31	12Х18Н10Т	X18Н10Т	Применяется для изготовления сварной аппаратуры в разных отраслях промышленности. Сталь марки 12Х18Н9Т рекомендуется применять в виде сортового металла и горячекатаного листа, не изготовленного на станах непрерывной прокатки	По коррозионной стойкости то же, что и сталь марки 12Х18Н9, но обладает лучшей обрабатываемостью на станках
6—27	12Х18Н9Т	X18Н9Т	Сталь обладает повышенной сопротивляемостью межкристаллитной коррозии по сравнению со сталью 12Х18Н10Т и 12Х18Н12Т	—
6—34	06Х18Н11	0Х18Н11, ЭИ684	Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08Х18Н10, при жестком ограничении содержания ферритной фазы	Содержание ферритной фазы более низкое, чем в стали марки 08Х18Н10

Продолжение табл. 1

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Назначение	Примечание
	Новое обозначение	Старое обозначение		
6-36	08Х18Н12Т	0Х18Н12Т	Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08Х18Н10, при жестком ограничении содержания ферритной фазы	Сталь практически не содержит ферритной фазы и обладает более высокой сопротивляемостью межкристаллитной коррозии
6-37	12Х18Н12Т	Х18Н12Т	Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08Х18Н10, при жестком ограничении содержания ферритной фазы	Содержит меньшее количество ферритной фазы, чем сталь марки 12Х18Н10Т
6-38	08Х18Н12Б	0Х18Н12Б, ЭИ402	Применяется для тех же целей, что и сталь марки 12Х18Н12Т	Обладает повышенной стойкостью против точечной коррозии и более высокой стойкостью, чем сталь 12Х18Н10Т в азотной кислоте
6-50	10Х13Г18Д	ДИ-61	Рекомендуется взамен стали марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10 для изготовления сварных изделий бытовой техники, вагоностроения, товаров народного потребления, машин и аппаратов продовольственного и торгового машиностроения, пластинчатых теплообменников	Обладает высокой пластичностью при глубокой штамповке
7-6	06ХН28МДТ	0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ943	Для сварных конструкций, работающих при температурах до 80 °С в серной кислоте различных концентраций, за исключением 55 %-ной уксусной и фосфорной кислот, в кислых и сернокислых средах	—
7-7	03ХН28МДТ	000Х23Н28М3Д3Т, ЭП516	То же	Обладает повышенной стойкостью к межкристаллитной и ножевой коррозии
7-8	06ХН28МТ	0Х23Н28М2Т, ЭИ628	Рекомендуется для изготовления сварных конструкций и узлов, работающих в средах, менее агрессивных, чем для стали марки 06ХН28МДТ. В частности, в серной кислоте низких концентраций до 20 % при температуре не выше 60 °С, а также в условиях действия горячей фосфорной кислоты	Обладает удовлетворительной сопротивляемостью межкристаллитной коррозии
1-20	09Х16Н4Б	1Х16Н4Б, ЭП56	Применяется для изготовления высокопрочных штампосварных конструкций и деталей, работающих в контакте с агрессивными средами	Наибольшей коррозионной стойкостью обладает после закалки с низким отпуском (до 400 °С)
6-21	08Х17Н13М2Т	0Х17Н13М2Т	Применяется для тех же целей, что и сталь марки 10Х17Н13М2Т	Обладает более высокой стойкостью против общей и межкристаллитной коррозии, чем сталь марки 10Х17Н13М2Т
4-4	09Х17Н7Ю	0Х17Н7Ю	Применяется для крыльевых устройств, рулей и кронштейнов, работающих в морской воде	Наибольшей коррозионной стойкостью обладает после двукратного первого отпуска 740—760 °С

## С. 28 ГОСТ 5632—72

*Продолжение табл. 1*

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Назначение	Примечание
	Новое обозначение	Старое обозначение		
4—5	09Х17Н7Ю1	0Х17Н7Ю1	Применяется для судовых валов, работающих в морской воде	Наибольшей коррозионной стойкостью обладает после двукратного первого отпуска 740—760 °С
6—42	07Х21Г7АН5	Х21Г7АН5, ЭП222	Для сварных изделий, работающих при криогенных температурах до —253 °С и в средах средней агрессивности	—
6—43	03Х21Н21М4ГБ	00Х20Н20М4Б, ЗИ35	Рекомендуется для изготовления сварных конструкций и узлов, работающих в условиях действия горячей фосфорной кислоты с примесью фтористых и сернистых соединений: серной кислоты низких концентраций и температуры не выше 80 °С, азотной кислоты при высокой температуре (до 95 °С)	Сталь хорошо сваривается
8—2	ХН65МВ	ЭП567	Применяется для изготовления сварных конструкций, работающих при повышенных температурах в сернокислых и солянокислых средах, обладающих окислительным характером, в концентрированной уксусной кислоте и других весьма агрессивных средах	—
8—1	Н70МФВ	ЭП814А	Применяется для изготовления сварных конструкций, работающих при высоких температурах в соляной, серной, фосфорной кислоте и других средах восстановительного характера	Сплав устойчив к межкристаллитной коррозии в агрессивных средах восстановительного характера
8—24	ХН58В	ЭП795	Применяется для изготовления сварных конструкций, работающих в растворах азотной кислоты в присутствии фторионов	Сплав устойчив к межкристаллитной коррозии в азотно-фторидных растворах
8—25	ХН65МВУ	ЭП760	Применяется для изготовления сварных конструкций, работающих при повышенных температурах в агрессивных средах окислительно-восстановительного характера (серная, уксусная кислота, влажный хлор, хлориды и т. д.).	Сплав устойчив к межкристаллитной коррозии в агрессивных средах
1—22	07Х16Н4Б	—	Предназначается для изготовления высоконагруженных деталей изделий судового машиностроения, сварных узлов, объектов атомной энергетики, химической промышленности	—
1—23	65Х13	—	Предназначается для изготовления лезвий безопасных бритв и кухонных ножей	—

*Продолжение табл. 1*

Номер марки	Марка сталей и сплавов		Назначение	Примечание
	Новое обозначение	Старое обозначение		
5—9	03Х23Н6	—	Предназначается для изготовления аппаратуры в химическом машиностроении	Обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью марок 08Х18Н10Т и 05Х18Н11
5—10	03Х22Н6М2	—	Предназначается для изготовления аппаратуры в химическом машиностроении	Обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью марок 10Х17Н3М2Т и 03Х17Н14М3
6—51	03Х18Н10Т	00Х18Н10Т	Применяется для изготовления сильфонов-компенсаторов	Обладает более высокой способностью к глубинной вытяжке, чем сталь марок 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т
6—52	05Х18Н10Т	0Х18Н10Т	То же	

(Измененная редакция, Изм. № 3, 5).

**С. 30 ГОСТ 5632—72**

Таблица 2

**Примерное назначение жаростойких сталей и сплавов II группы**

Номер марки	Марка сталя и сплавов	Назначение	Рекомендуемая температура применения в зависимости от времени нагрева (до 1000 °C)	Температура начала окислительно-воздушной среды, °C	Причина
1—5	40Х9С2	4Х9С2	Клапаны выпуска автомобильных, тракторных и дизельных двигателей, трубопроводов, теплообменники, колосники Клапаны моторов	—	850 Устойчива в серосодержащих средах
1—6	40Х10С2М	4Х10С2М, ЭИ107	Клапаны автомобилей, детали котельных установок, трубы	—	850 То же
1—15	30Х13Н7С2	3Х13Н7С2, ЭИ72	Клапаны автомобилей моторов	—	950 *
2—1	15Х6СЮ	Х6СЮ, ЭИ428	Детали котельных установок, трубы	—	800 *
2—4	12Х13	1Х13	Детали турбин, трубы, детали котлов	—	700 —
3—1	10Х12СЮ	1Х12СЮ, ЭИ404	Клапаны автотракторных моторов, различные детали	—	950 Устойчива в серосодержащих средах
3—3	12Х17	Х17	Теплообменники, оборудование кухонь и т. п., трубы	—	900 —
3—4	08Х17Т	0Х17Т, ЭИ645	Тоже	—	900 —
3—8	08Х18Т1	0Х18Т1	Трубы промышленных установок, аппаратура, детали	—	1050 Устойчива в серосодержащих средах
3—5	15Х18СЮ	Х18СЮ, ЭИ484	Аппаратура, детали, чехлы термопар, эластичные искровые зажигательные свечи, трубы пиролизальных установок, теплообменники	—	1050 —
3—6	15Х25Т	Х25Т, ЭИ439	Аппаратура, детали, трубы пиролизальных установок, теплообменники	—	1050 —
3—7	15Х28	Х28, ЭИ349	Трубы	1100—1150	Устойчива в науглероживаемых средах
5—1	08Х20Н14С2	0Х20Н14С2, ЭИ732	Печные конвекторы, ящики для цементации	—	1000—1050 То же
5—2	20Х20Н14С2	Х20Н14С2, ЭИ211	Трубы для пиролиза метана, прометрические трубы	—	1000—1050 В интервале 600—800 °C склонна к охрупчиванию из-за образования σ-фазы
5—6	20Х23Н13	Х23Н13, ЭИ319		1050	

*Продолжение табл. 2*

Номер марки	Марка стали и сплавов	Назначение	Рекомендации по максимальной температуре применения в течение длительного времени (до 10000 ч)	Температура начала окисления в вакуумной среде, °С	Примечание
6-9	09Х14Н16Б	ЭИ694 Трубы паропротиводавлической сверхвысокого давления	650	850	—
6-29	08Х18Н10	Трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, редукторы, патрубки и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей	800	850	Неустойчивы в серосолерождающих средах. Применяются в случаях, когда не могут быть применены безникелевые стали.
6-25	12Х18Н9	Труба	—	—	—
6-30	08Х18Н10Т	Печные конвейеры и другие нагруженные детали	800	850	То же
6-31	12Х18Н10Т	Трубы	800	850	—
6-27	12Х18Н9Т	Печные конвейеры и другие нагруженные детали	800	850	—
6-37	12Х18Н12Т	Трубы	800	850	Устойчива в науглероживающих средах
6-40	36Х18Н25С2	Трубы и детали из тонких листовых деталей	1000	1100	В интервале 600—800 °С склонны к охрупчиванию из-за образования σ-фазы
6-45	10Х23Н18	Конверсии метана, природного газа	1000	1050	Рекомендуется для замены жаростойких сплавов на никелевой основе
6-46	20Х23Н18	Детали газопроводных систем, изолирующие элементы, ленты, сортового проката	1050	1100	—
6-48	12Х25Н16Г7АР	Клапаны автомобильных моторов	—	950	—
	ЭИ835	То же	—	950	—
	ЭИ417	Полусеки и опоры в котлах, трубы электролизных и природных установок	1050	1100	В интервале 600—800 °С склонна к охрупчиванию из-за образования σ-фазы
6-41	55Х20Г9АН4	Детали газовых систем	1000	1050	Рекомендуется для замены жаростойкого сплава марки ХН78Т
6-44	45Х22Н4М3	Капитальный ремонт	—	—	—
6-47	20Х25Н20С2, ЭИ283	Детали газовых систем	—	—	—
7-4	ХН38ВТ	Листовые детали турбин	1100	1100	Срок до 1000 ч
7-5	ХН28ВМАБ	ЭП126	800—1000	1100	—

9—1855

С. 32 ГОСТ 5632—72

Продолжение табл. 2

Номер марки	Марка сталя и сплавов	Назначение	Рекомендуемая максимальная температура применения в течение длительного времени (до 10000 ч)	Температура начала окислительно-воздушной среды, °С	Примечание
7—9	ХН45Ю	ЭП747	Детали горелочных устройств, чехлы термопар, листовые и трубчатые детали печей (напри мер, производство всученного перлита, обжиг керамической плитки)	1250—1300	—
8—4	ХН60Ю	ЭИ559А	Детали газопроводных систем, аппаратура	1200	более 1250
8—7	ХН75МБЮ	ЭИ602	То же	1050	—
8—6	ХН78Т	ЭИ435	Детали газопроводных систем, сортовые детали труб	1100	1150
8—3	ХН60ВТ	ЭИ868	Листовые детали дывигателя	1000	1100
8—5	ХН70Ю	ЭИ652	Детали газопроводных систем	1200	более 1250

П р и м е ч а н и е. Температура начала интенсивного окислительно-воздушного разложения в воздушной среде дана ориентировочно.

Таблица 3

Номер марки	Марка стали и сплавов	Назначение	Рекомендуемая температура применения, °С	Срок работы	Температура начала интенсивного окисления, °С	Примечание
1—2 1—3	15Х5М 15Х5ВФ	Х5М Х5ВФ	Для корпусов и внутренних элементов аппаратов нефтеперерабатывающих заводов и крепежных труб, детали насосов, зданий, крепеж	600	Весьма длительный	650
1—4	12Х8ВФ	1Х8ВФ	Трубы печей, аппаратов и коммуникаций нефтезаводов	500	Длительный	650
1—5	40Х9С2	4Х9С2	Клапаны моторов, крепежные детали	650	То же	850
1—6	40Х10С2М	4Х10С2М, ЭИ107	То же	650	То же	850

*Продолжение табл. 3*

Номер марки	Марка стали и сплавов	Назначение	Рекомендуе- мая темпера- тура приме- нения, °С	Срок работы	Температура начала ичен- сивого окали- но-образования, °С	Причина	
1-10	11Х11Н2В2МФ	Х12Н2ВМФ,	Диски компрессора, лопатки и другие нагруженные детали	600	Длительный	750	-
1-21	13Х11Н2-В2МФ	ЭИ962 1Х12Н2-ВМФ, ЭИ961	То же	600	*	750	-
1-11	16Х11Н2В2МФ	2Х12Н2ВМФ, ЭИ962А 2Х13	* Лопатки паровых турбин, кла- паны, болты и трубы	600 500	* Весьма длительный	750	-
1-12	20Х13	1Х13	То же	500	То же	750	-
2-4	12Х13	X14НВФР, ЭИ736	Высоконагруженные детали, в том числе диски, валы, стяжные болты, лопатки и другие детали, работающие в условиях повышенной влажности	550 550	*	700	-
1-16	13Х14Н3В2ФР				*	750	-
71	15Х11МФ	1Х11МФ	Работа в направляющие лопа- таки паровых турбин	580	*	750	-
2-2	15Х12ВНМФ	1Х12ВНМФ, ЭИ802	Роторы, диски, лопатки, бол- ты	780	Длительный	950	-
6-44	45Х22Н4М3	ЭП48	Клапаны моторов	850	То же	950	-
6-41	55Х20Г9АН4	ЭП303	То же	600	Весьма длительный	750	-
2-3	18Х12ВМБФР	2Х12ВМБФР, ЭИ993	Поковки, турбинные лопатки, крепежные детали	500	То же	750	-
3-2	08Х13	0Х13, ЭИ496	Лопатки паровых турбин, кла- паны, болты и трубы	650	Ограниченный	750	-
6-44	37Х12Н8Г8МФБ	4Х12Н8Г8МФБ, ЭИ481	диски турбин	630	Длительный	750	-
6-2	10Х11Н20Т3Р	Х12Н20Т3Р, ЭИ696	Лопатки турбин (поковки, сорт., лист)	700	Ограниченный	850	-
6-49	10Х11Н20-Т2Р	Х12Н20-Т2Р, ЭИ696А	То же	700	То же	850	-

9\*

С. 34 ГОСТ 5632-72

Продолжение табл. 3

Номер шарки	Марка сталя и сплавов	Назначение	Рекомендуе- мая темпера- тура приме- нения, °C	Срок работы	Горячая и интен- сивная окисли- тельно-образование,	Примечание	
Новое обозначение	Старое обозначение						
6—3	10Х11Н23Т3МР	Х12Н22Т3МР, ЭП33	Пружины и детали крепежа	700	Ограниченный	850	—
1—20	09Х16Н4Б	Х16Н4Б, ЭП56	Трубы пароперегревателей и трубопроводы установок сверх- высокого давления, листовой прокат	650	Весьма длительный	850	—
6—10	09Х14Н19В2БР	Х14Н18В2БР, ЭИ695Р	То же	700	То же	850	—
1—8	18Х11МНФБ	2Х11МНФБН, ЭП291	Высоко нагруженные детали, лопатки паровых турбин, дета- ли клапанов, поковки дисков, роторов паровых и газовых тур- бин	600	*	750	—
1—9	20Х12ВНМФ	2Х12ВНМФ, ЭП428	То же	600	*	750	—
6—9	09Х14Н16Б	Х14Н16Б, ЭИ694	Трубы пароперегревателей и трубопроводы установок сверх- высокого давления, листовой про- кат	650	*	850	—
6—11	09Х14Н19В2БР1	Х14Н18В2БР1, ЭИ726	Роторы, диски и лопатки тур- бин	700	*	850	—
6—8	45Х14Н14В2М	4Х14Н14В2М, ЭИ69	Клапаны моторов, поковки, детали трубопроводов	650	Длительный	850	—
2—5	14Х17Н2	1Х17Н2, ЭИ268	Рабочие лопатки, диски, ваны, втулки	400	То же	800	—
6—12	40Х15Н77Ф2МС	4Х15Н77Ф2МС, ЭИ388	Лопатки газовых турбин, кре- пежные детали	650	Ограниченный	800	—
6—14	08Х15Н24В4ТР	ЭП164	Рабочие и направляющие ло- патки, крепежные детали, диски газовых турбин	700	Весьма длительный	900	—
6—13	08Х16Н13М2Б	Х16Н13М2Б, ЭИ680	Поковки для дисков и роторов, лопатки, болты	600	То же	850	—
6—17	09Х16Н15М3Б	Х16Н15М3Б, ЭИ847	Трубы пароперегревателей и трубопроводы высокого давления	350	*	850	—
6—31	12Х18Н10Т	Х18Н10Т	Детали выключательных систем, тру- бы, листовые и сортовые детали	600	*	850	—

Продолжение табл. 3

Номер шарки обозначение	Марка сталя и сплавов Стальное обозначение	Назначение	Рекомендуе- мая темпера- тура приме- нения, °С	Срок работы	Температура начала интен- сивного окисли- тия-образования, °С	Примечание	
6-37	12Х18Н12Т	Х18Н12Т	Детали вихревых систем, трубы, листовые и сортовые детали	600	Весьма длительный	850	Более стабиль- на при службе по сравнению с 12Х18Н10Т
6-27	12Х18Н9Т	Х18Н9Т	То же	600	То же	850	—
6-39	31Х9Н9МВТ	ЭИ572	Роторы, диски, болты	600	*	800	—
6-45	10Х23Н18	0Х23Н18	Трубы, арматура (при повышенных нагрузках)	1000	Длительный	1050	В интервале 600—800 °С склон- на к хрупкому изменению из-за образо- вания σ-фазы
6-46	20Х23Н18	Х23Н18, ЭИ417	Детали установок в химической и нефтегазовой промышленности, газопроводы, камеры стирания (может применяться для нагрева- тельных элементов сопротивле- ния)	1000	То же	1050	То же
73	12Х25Н16Г7АР,	Х25Н16Г7АР, ЭИ835	Листовые и сортовые детали, работающие при умеренных напряжениях	950	Ограниченный	1050—1100	Заменяет спла- вы ХН75МБТЮ (ЭИ602) и ХН78Т (ЭИ435)
6-48	12Х25Н16Г7АР	ЭИ612	Лопатки газовых турбин, диски, роторы, крепежные детали	650	Весьма длительный	850—900	—
7-1	ХН35ВТ	ЭИ787	Диски и лопатки турбин и компрессоров	750	Ограниченный	900	Может заменять сплавы ЭИ 437А и ЭИ-37Б
7-2	ХН35ВТЮ	ЭИ703	Листовые детали, работающие при умеренных напряжениях	950	То же	1050	Заменяет сплав ХН78Т
7-4	ХН38ВТ	ЭИ59А	Листовые детали турбин, работающие при умеренных напряжениях (может применяться для нагревательных элементов сопротивления)	1100	*	1200	—
8-4	ХН60Ю	ЭИ765	Лопатки турбин, крепежные детали	750	Весьма длительный	1000	—
8-10	ХН70ВМЮТ	ЭИ617	Газоотводные трубы, листо- вые детали высокотемператур- ных нефтехимических установок	800	Длительный	1000	—
8-11	ХН70ВМЮ	ЭП670	То же	850	То же	1000	—
7-3	ХН32Т		Весьма длительный	850	—	1000	—

**С. 36 ГОСТ 5632—72**

*Продолжение табл. 3*

Номер шарки	Марка стаей и сплавов Новое обозначение	Старое обозначение	Назначение	Рекомендуе- мая темпера- тура примене- ния, °С	Срок работы	Температура начала интенсив- ного окалинно- го образования, °С	Примечание
8—8	ХН80ТБЮ	ЭИ607	Лопатки, крепежные детали турбин	700	Весьма длительный	1050	—
8—13	ХН70МВТЮ	ЭИ598	Лопатки турбин	850	Ограниченный	1000	—
8—5	ХН70Ю	ЭИ652	Листовые детали, газопроводы, ра- ботающие при умеренных напряже- ниях (может применяться для напре- жательных элементов сопротивления)	1100	То же	1200	—
8—6	ХН78Т	ЭИ435	Жаровые трубы	1000	*	1100	—
8—12	ХН67МВТЮ	ЭИ202	Лопатки, корпуса, диски, листовые детали турбин	800	Длительный	1000	—
8—7	ХН75МВТЮ	ЭИ602	Листовые детали турбин	850	Ограниченный	1000	—
8—9	ХН77ТЮР	ЭИ437Б	Лиски, лопатки турбин	950	То же	1050	—
8—3	ХН60ВТ	ЭИ868	Листовые детали турбин	750	*	1050	—
8—17	ХН57МВТЮ	ЭП590	Лопатки, корпуса и другие детали турбин	1000	*	1100	—
8—18	ХН55МВТЮ	ЭП454	Лопатки, диски турбин	850	Кратковременный	1000	—
8—20	ХН62МВТЮ	ЭИ867	Лопатки, диски турбин	900	То же	1080	—
8—14	ХН65ВМТЮ	ЭИ893	Рабочие и направляющие лопатки, крепежные детали газовых турбин	900	Ограниченный	1080	—
8—15	ХН56ВМТЮ	ЭП199	Высоконагруженные детали, шу- ра, фланцы, листовые детали	800	Длительный	1080	—
8—16	ХН70ВМТЮФ	ЭИ826	Лопатки турбин	850	Ограниченный	1080	—
8—19	ХН75ВМЮ	ЭИ827	То же	800	Длительный	1080	—
8—21	ХН56ВМКЮ	ЭП109	*	950	Ограниченный	1050	—
8—22	ХН55ВМТЮ	ЭИ929	*	950	То же	1050	Изготавливается в виде металлотро- дукции больших сечений, чем сплав
8—23	ХН77ТЮРУ	ЭИ437БУ	Лиски, лопатки турбин	750	*	1050	ЭИ437Б

**Причина:**

1. Под кратковременным сроком работы условно понимают время службы детали до 100 ч, под ограниченным сроком работы — от 100 до 1000 ч, под ограниченным сроком работы — от 1000 до 10000 ч, под длительным сроком работы — от 10000 до 100000 ч, под весьма длительным сроком работы — время значительно больше 10000 ч (обычно от 50000 до 100000 ч).

2. Рекомендуемая температура применения, срок работы, температура начала интенсивного окалинобразования даны ориентировочно.  
**(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР****РАЗРАБОТЧИКИ**

**И. Н. Голиков**, д-р техн. наук (директор института), **А. П. Гуляев**, д-р техн. наук (руководитель работы), **А. С. Каплан**, канд. техн. наук (руководитель работы), **О. И. Путинцева**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.12.72 № 2340****3. СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН с учетом требований международных стандартов ИСО 683-13-85, ИСО 683-15-76, ИСО 683-16-76, ИСО 4955-83****4. ВЗАМЕН ГОСТ 5632-61**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 7565-81	2.12	ГОСТ 12357-84	2.12
ГОСТ 12344-2003	2.12	ГОСТ 12358-2002	2.12
ГОСТ 12345-2001	2.12	ГОСТ 12359-99	2.12
ГОСТ 12346-78	2.12	ГОСТ 12360-82	2.12
ГОСТ 12347-77	2.12	ГОСТ 12361-2002	2.12
ГОСТ 12348-78	2.12	ГОСТ 12362-79	2.12
ГОСТ 12349-83	2.12	ГОСТ 12363-79	2.12
ГОСТ 12350-78	2.12	ГОСТ 12364-84	2.12
ГОСТ 12351-2003	2.12	ГОСТ 12365-84	2.12
ГОСТ 12352-81	2.12	ГОСТ 17051-82	2.12
ГОСТ 12353-78	2.12	ГОСТ 17745-90	2.12
ГОСТ 12354-81	2.12	ГОСТ 24018.0-90	2.12
ГОСТ 12355-78	2.12	ГОСТ 24018.1-80 — 24018.6-80	2.12
ГОСТ 12356-81	2.12	ГОСТ 28473-90	2.12

**5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)****6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в августе 1975 г., августе 1979 г., июне 1981 г., октябре 1986 г., июне 1989 г. (ИУС 9-75, 10-79, 9-81, 12-86, 10-89), Поправками (ИУС 5-92, 7-93, 11-2001)**

## Поправка к ГОСТ 5632-72

Дата введения в действие: 15.11.2001

к ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки (Переиздание, октябрь 1993 г., с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.1. Таблица 1. Графа «Массовая доля элементов, %. Прочие элементы». Для номера марки 8—9 (марка XН77ТЮР)	свинец не более 0,01	свинец не более 0,001

(ИУС № 11 2001 г.)

## Поправка к ГОСТ 5632-72

**Дата введения в действие:** 13.12.2006

**к ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.1. Таблица 1. Примечание 23	23. Не допускаются с 01.01.91 к применению во вновь создаваемой и модернизируемой технике стали и сплавы марок 16Х11Н2В2МФ, 03Х16Н15М3Б, 06Х18Н11, 03Х18Н12, ХН65МВ, ХН60Ю.	—

(ИУС № 3 2007 г.)

## Поправка к ГОСТ 5632-72

Дата введения в действие: 01.01.2009

**Поправка к ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки [Издание (ноябрь 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, Поправками (ИУС 5—92, 7—93, 11—2001)]**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.1. Таблица 1. Графа «Массовая доля элементов, %. Алюминий». Для марки: 4—3 4—4	0,5—0,8 0,5—0,8	— 0,5—0,8

(ИУС № 1 2009 г.)

